

BEHANDLUNGS-EMPFEHLUNG

FEINSTEINZEUG



RAK Ceramics und FILA bilden eine starke Kooperation, um Ihnen lange Freude an den hochwertigen Bodenbelägen zu gewährleisten.

Eine richtige Behandlung bringt die Eigenschaften von Feinsteinzeug voll zur Wirkung und ermöglicht so einen problemlosen Dauereinsatz.

Mit dem professionellen Pflege- und Schutzprogramm von FILA, gelingt es Ihnen einfach, effektiv und dauerhaft die polierte, matte oder rustik Oberfläche in ihrer ursprünglichen Schönheit zu erhalten.

POLIERTES FEINSTEINZEUG



■ GRUNDREINIGUNG

Deterdek (Verbrauch: 40 m² / Verdünnung 1:5)

Den Fußboden gründlich fegen. **Deterdek** in der Verdünnung 1:5 verteilen. Einige Minuten wirken lassen. Einscheibenmaschine verwenden mit grünem Pad und mit einem Wasserabzieher das Wasser abziehen. Wenn man keine Einscheibenmaschine verwendet hat, einige Minuten wirken lassen, mit einer Schrubber-Bürste bearbeiten und mit einem Lappen sorgfältig aufnehmen. Sehr wichtig ist das Nachspülen mit sauberem Wasser.



■ SCHUTZBEHANDLUNG FÜR POLIERTES FEINSTEINZEUG

Fila MP/90 (Verbrauch: 40 m² / unverdünnt)

Auf den trockenen Fußboden (d.h. mindestens 4 Stunden nach dem Wischen) **Fila MP/90** unverdünnt mit Flachpinsel, Mikrofaserfaser, Rolle oder Lappen auftragen. Wenn der Fußboden komplett trocken ist (nach mindestens 12 Stunden), mit der Einscheibenmaschine und dem beige Pad den Überschuss entfernen, danach mit einem Lappen oder einer Bohnermaschine aufnehmen. Eventuelle Rückstände vom **Fila MP/90** lassen sich einfach und schnell mit dem selben Produkt **Fila MP/90** entfernen. Man verwendet dazu einen Lappen, der mit **Fila MP/90** befeuchtet wird, und wischt über die Stelle.



Unbehandeltes Feinsteinzeug

Das Polieren öffnet die Poren an der Oberfläche. Der Schmutz dringt ein.



Feinsteinzeug behandelt mit Fila MP/90

FilaMP/90 schließt die Poren.

Der Schmutz dringt nicht mehr ein.



■ AUSFUGHILFE ZUR VORBEHANDLUNG

Fila PRW200 schützt gegen Verlegungsschmutz, erleichtert und verkürzt die Behandlung und sorgt für einfacheres Verfugen. Speziell für die Verfugung mit eingefärbtem Zementfugenmörtel und Nanoverfugungen.



■ UNTERHALTSREINIGUNG

FilaCleaner (Verbrauch: 2000 m² / Kein Nachspülen)

FilaCleaner je nach Verschmutzung verdünnen. Bei hoher Verdünnung (ab 1:200 = 25 ml in 5 Liter Wasser) ist kein Nachspülen erforderlich. Bei Verdünnungen über 1:200 auch mit einer Reinigungsmaschine verwendbar.

■ AUSSERORDENTLICHE REINIGUNG

Fila PS/87



Starke Verschmutzung	1:10 verdünnen
Entfernen alter FilaJet-Schichten	1:5 verdünnen
Zum Entfernen von Flecken und Rückständen von Epoxidharz	unverdünnt anwenden

Fila PS/87 verdünnen, verteilen und nachspülen.

UNPOLIERTES UND STRUKTURIERTES FEINSTEINZEUG



■ GRUNDREINIGUNG

Deterdek (Verbrauch: 40 m² / Verdünnung 1:5)


Den Fußboden gründlich fegen. **Deterdek** in der Verdünnung 1:5 verteilen. Einige Minuten wirken lassen. Einscheibenmaschine verwenden mit grünem Pad und mit einem Wasserabzieher das Wasser abziehen. Wenn man keine Einscheibenmaschine verwendet hat, einige Minuten wirken lassen, mit einer Schrubber-Bürste bearbeiten und mit einem Lappen sorgfältig aufnehmen. Sehr wichtig ist das Nachspülen mit sauberem Wasser.



■ UNPOLIERTES UND STRUKTURIERTES FEINSTEINZEUG (MINDESTENS R9) ODER RUSTIKALE KERAMIKFLIESEN

FilaJet* unverdünnt mit dem Mikrofasermob oder Wollmob oder einem Wachsverteiler auftragen. Trocknen lassen, bevor der Boden wieder betreten und benutzt wird.

Die **Unterhaltsreinigung** erfolgt mit verdünntem 1:200 **FilaCleaner**. Wenn die Schutzschicht sehr stark abgenutzt ist, muss sie mit **Fila PS/87** entfernt und danach muss erneut **FilaJet*** aufgetragen werden.



Nicht schutzbehandelt

Der Schmutz setzt sich fest.



Mit **FilaJet*** schutzbehandelt

Der Schmutz gleitet ab.

* Der Einsatz von FilaJet darf bei **strukturiertem** Feinsteinzeug nur im privaten Bereich erfolgen und ist für den gewerblichen Bereich nicht geeignet.



■ UNTERHALTSREINIGUNG

FilaCleaner (Verbrauch: 2000 m² / Kein Nachspülen)

FilaCleaner je nach Verschmutzung verdünnen. Bei hoher Verdünnung (ab 1:200 = 25 ml in 5 Liter Wasser) ist kein Nachspülen erforderlich. Bei Verdünnungen über 1:200 auch mit einer Reinigungsmaschine verwendbar.



■ AUSSERORDENTLICHE REINIGUNG

Fila PS/87

Starke Verschmutzung	1:10 verdünnen
Entfernen alter FilaJet-Schichten	1:5 verdünnen
Zum Entfernen von Flecken und Rückständen von Epoxidharz	unverdünnt anwenden

Fila PS/87 verdünnen, verteilen und nachspülen.

FEINSTEINZEUG MIT METALLISCHEN UND LAPATO OBERFLÄCHEN



■ GRUNDREINIGUNG

Deterdek (Verbrauch: 40 m² / Verdünnung 1:5)

Den Fußboden gründlich fegen. **Deterdek** in der Verdünnung 1:5 verteilen. Wichtig: einige Minuten gemäß der Produktempfehlung einwirken lassen. Einscheibenmaschine verwenden mit grünem Pad und mit einem Wasserabzieher das Wasser abziehen. Wenn man keine Einscheibenmaschine verwendet hat, einige Minuten wirken lassen, mit einem grünem Handpad bearbeiten und mit einem Lappen sorgfältig aufnehmen. Sehr wichtig ist das zweimalige Nachspülen mit sauberem Wasser.



■ UNTERHALTSREINIGUNG

FilaCleaner (Verbrauch: 2000 m² / Kein Nachspülen)

FilaCleaner je nach Verschmutzung verdünnen. Bei hoher Verdünnung (ab 1:200 = 25 ml in 5 Liter Wasser) ist kein Nachspülen erforderlich. Bei Verdünnungen über 1:200 auch mit einer Reinigungsmaschine verwendbar.



RAK Ceramics GmbH
Otto-Hahn-Straße 7
D-64579 Gernsheim
Tel.: +49 6258 94184-0
Fax: +49 6258 94184-39
Mail: vertrieb@rakceramics.de
www.rakceramics.de



Fila Deutschland Vertriebs GmbH
Augsburger Straße 17
D-89312 Günzburg
Tel.: +49 8221 20683-14
Fax: +49 8221 20683-16
Mail: filadeutschland@filachim.com
www.filachim.com